



FICHA TÉCNICA



SP/1895

PROMOTOR ADERÊNCIA PLÁSTICOS /
ADHESION PROMOTER FOR PLASTICS

DESCRIPCIÓN

SP/1895 é um promotor para uma grande diversidade de peças de plástico do setor automóvel. Aplicável sobre os seguintes tipos: **PP, PUR, PS, PA, PP-EPDM, ABS, PVC, GRP.**

É adequado na aplicação de remendos e/ou pequenas superfícies. É de muito fácil aplicação e permite um alto poder de aderência sobre os substratos indicados.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Remover a sujidade com água e sabão; uma vez seca a superfície a pintar, desgordurar com Solvente Limpeza Plásticos. Se a superfície de plástico não é uniforme, recomenda-se aquecer a peça para permitir que qualquer resíduo de desmoldante e emerja à superfície e obter uma boa limpeza da mesma. Caso necessário, lixar com papel de lixa P600 e desgordurar para remover o pó.

APLICAÇÃO



Tempo de agitação

2-3'



Distância de pintura

20-30 cm



Número de demãos

1-2 demãos finas

Espessura

2-4 µm



Tempo de evaporação

2'



Tempo de secagem

5'



SP/1895

PROMOTOR ADHERENCIA PLÁSTICOS /
ADHESION PROMOTER FOR PLASTICS



SEGURANÇA E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular.
Sólo para uso profesional.

ARMAZENAMENTO

Manter coberto num local seco e ventilado, evitando a exposição direta da luz solar. Aconselhamos uma temperatura superior a 5 °C, recomendável entre 15-30 °C.

Precaução: em nenhum caso as embalagens devem ultrapassar os 50 °C.

VOC

SP/1895 tem um teor de solventes orgânicos inferior aos convencionais e cumpre a regulamentação europeia 2004/42/CE IIB(E) [840] <840 g/L.

As informações contidas nesta Ficha Técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência e, com isso, tentamos aconselhar e informar, sendo responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para garantir a finalidade prevista do produto. USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL.

SINNEK

Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia [Guipúscoa] - Espanha

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com